

**TECHNINIAI DUOMENYS**Medžiagos apibūdinimas  
50 % PVC – 50 % mediena

TESTAS		METODAS		REIKŠMĖ	MAT. VNT.
TANKIS	ISO 1183-1	A metodas		1,398	kg/m <sup>3</sup>
TEMPIMO SAVYBĖS	ISO 527/1B	E rodiklis		6019	MPa
		Tempimo stiprumo riba		35,95	MPa
		Tempimo deformacija		0,90	%
BRINELIO KIETUMO TESTAS	EN 1534	3 kN		174	MPa
VANDENS ĮGERIAMUMAS	EN 317	24 valandos	Pastorėjimas	1,44	%
			Svorio padidėjimas	1,06	%
LINKIMO SAVYBĖS	ISO 178	E rodiklis	Spaudimo kryptis	5855	MPa
		Atsparumo lenkimui riba	Spaudimo kryptis	65,59	MPa
		Tempimo deformacija	Spaudimo kryptis	1,30	%
ATSPARUMAS DIRVOJE ESANČIAM PUVIMO GRYBELIUI	prCEN/TS 15534-1 E priedas	Ilgaamžiškumo klasė		1	klasė
LINIJINIS TERMINIS IŠSIPLĖTIMAS	ISO 11359-2		Spaudimo kryptis	0,023	mm/m °C
			Statmenai	0,048	mm/m °C
			Spaudimo kryptis	0,084	mm/m °C
			Storis		
DEGUMAS	ISO 4589-2	LOI		26,7	%
VICAT TEMPERATŪRA	ISO 306	B50 metodas		90,1	°C

**iDECK**  
**IŠ TWINSON®**

*iDeck®* yra *DLH Nordisk A/S* vardu registruotas Bendrijos prekės ženklas. Reg. Nr. 3871431.  
Autoriaus teisės © nuosavybės teise priklauso *DLH Nordisk A/S*. Visos teisės saugomos. Turinys, nuotraukos ir iliustracijos yra išskirtinė *DLH Nordisk A/S* nuosavybė. Be raštiško sutikimo juos naudoti draudžiama.