

DECO FLOOR COLLECTION

www.deco-floor.com

Klojimo instrukcija

1. Įvadas – Privalumai – Kokybės pasirinkimas - Patarimai

Krupščiai atrinktos ir puikiai išdžiovinintos **Deco Floor**[®] lentos garantuos Jums ilgalaikį džiaugsmą. Įvairūs nelygumai, tokie kaip šakos ir 1-2 mm pločio įtrūkimai, išryškėjantys dėl metų laikų įtakoto drėgmės svyravimo, suteikia **Deco Floor**[®] lentoms charakteringą išvaizdą. Natūralūs išvaizdos kitimai, sąlygoti augimo aplinkybių, nėra klaidos, nes mūsų **Deco Floor**[®] lentos tai unikalus produktas, o medis tai gamtos dalis.

Parduotuvėje prašykite, kad pademonstruotų įvairias **Deco Floor**[®] lentų medienos rūšis. Nedengtas **Deco Floor**[®] lentas galima vėliau vaškuoti, aliejuoti, lakuoti arba įvairiomis spalvomis beicuoti. Įvairių pigmentinės kilmės paviršių apdirbimo priemonių pagalba galite suteikti Savo **Deco Floor**[®] lentoms įvairius akcentus.

Deco Floor[®] grindų privalumai

Deco Floor[®] lentomis išklotos grindys, dėka drėgmę reguliuojančių savybių, pagerina gyvenamosios patalpos klimatą. Net ir žiemos metu Jūsų **Deco Floor**[®] lentos spinduliuos malonią šilumą, nes medis pasižymi labai geromis šilumą sulaikančiomis savybėmis. Grindų elastingumas saugo Jūsų pėdas ir sąnarius. **Deco Floor**[®] lentomis išklotos grindys higieniškos ir labai lengvai prižiūrimos. Šildymo sezono metu atkreipkite dėmesį į tinkamą patalpos mikroklimatą. +20°C temperatūra ir 45-60% santykinė oro drėgmė - optimalios sąlygos. Taip išvengsite didesnių įtrūkimų atsiradimo. Reikalui esant, patalpas drėkinkite specialiomis priemonėmis.

Kokybės pasirinkimas

Deco Floor[®] lentos labai lengvai montuojamos griovelio/įlaidos jungties pagalba. Išbaigtų lentų kraštai turi nedidelę nuožulą kuri **Deco Floor**[®] lentų jungties vietoje pagerina optinį vaizdą.

Patarimas

Įsitikinkite, kad lentos yra tinkamo santykinio drėgnumo, tai yra 10 % (±2%). Suklojus tinkamo drėgnumo lentas, labai sumažės plyšių ar iškilimų formavimosi galimybė.

2. Būtinai atkreipkite dėmesį į nurodymus

Perkant lentas patariame, papildomai priskaičiuoti apie 5% ploto. Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės į pardavėją. Prieš pradėdant kloti lentas reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pagrindinė sąlyga klojamoms grindims, tai tinkamai paruoštas ir tinkamo aukščio pagrindas.

Būtinai reikėtų kreiptis į grindų klojimo specialistą, kuris Jums galėtų kompetentingai patarti ir, Jums pageidaujant, sukloti grindis. Grindis klojant ne specialistui, atsakomybę prisiima užsakovas. Už žalą dėl neteisingo grindų klojimo mes neatsakome.

Prieš klojant grindis, būtina atkreipti dėmesį į sekančius nurodymus:

Prieš klojami **Deco Floor**[®] lentas, palaikykite jas neišardytose pakuotėse mažiausiai 3-5 dienas (žiemą mažiausiai 5-7 dienas) patalpoje, kurioje bus klojamos šios grindys (Pakuotes visada laikyti paguldytas, nelaikyti ant drėgno pagrindo). Patalpa turi būti sausa, apšildoma ir aklimatizuojama (maždaug 20°C temperatūra ir 45-60% santykinė oro drėgmė). **Deco Floor**[®]

lentų pakuotės atidaromos tik prieš jas naudojant ir, kaip jau paminėta, grindys klojamos tik kambario temperatūroje.

Jai **Deco Floor**[®] lentomis išklotos grindys bus šildomos, reikalingas specialus jų montavimas ir šiuos darbus gali atlikti tik specialistas. Drėgnoms patalpoms, taip pat patalpoms, kuriose kaupiasi drėgmė (pvz.: baseinai, vonios kambarys, saunos ir t.t.) **Deco Floor**[®] grindys netinka.

Prieš klojami **Deco Floor**[®] lentas, įsitikinkite, ar nėra matomų pažeidimų bei trūkumų ir, esant reikalui, apie tai praneškite pardavėjui. Sumontavę brokuotas lentas prarosite galimybę jas pakeisti į kokybiškas.

Grindų klojimui paruošti pagrindai

Visada labai svarbu, kad pagrindas, ant kurio bus klojamos grindys, būtų patikrintas specialisto, įskaitant ir drėgmės matavimą.

Pagrindas privalo pasižymėti tam tikromis savybėmis:

- 2.1 Sausas pagrindas (cementinis pagrindas < 2% CM, anhidritinis pagrindas < 0,5% CM). Grindų paviršiaus temperatūra neturi viršyti 27°C. Ši sąlyga galioja ir grindų vietoms esančioms prie šildymo vamzdžių.
- 2.2 Prieš klojant grindis užpildomi pagrindo įtrūkimai.
- 2.3 Esant kylančios drėgmės pavojui būtina įmontuoti specialias drėgmę sulaikančias priemones; Neatkreipus dėmesio į šiuos nurodymus, galimas **Deco Floor**[®] lentomis išklotų grindų sudrėkimas, susitraukimas, įdubimas. Todėl reikėtų **Deco Floor**[®] lentomis išklotas grindis apsaugoti tam skirtomis drėgmę sulaikančiomis priemonėmis, pvz.: 0,2 mm (200 µm) PE folija. Drėgmę sulaikančios priemonės turėtų persidengti nemažiau kaip 20 cm ir pereiti ant sienų nemažiau kaip 5-10 cm (suklojus grindis, išsikišusi drėgmę sulaikanti plėvelė nupjaunama). Šiuos darbus turėtų atlikti specialistas, naudotina speciali lipni juosta.
- 2.4 Pagrindas privalo būti lygus (maksimalus leidžiamas kitimas 2 mm 1 metrui). Esant reikalui, pagrindas išlyginamas aukštos kokybės parketiniu glaistu ir nušlifuojamas.
- 2.5 Pagrindas privalo būti tvirtas, švarus, nuriebalintas ir be dulkių.

3. Paruošiamoji konstrukcija

3a. Senos statybos namai

Ankščiau tokio tipo grindys buvo klojamos ant medinių balkių. Naujosios **Deco Floor**[®] grindys niekada tiesiogiai neklojamos ant senų balkių. Rekomenduojame kloti (žiūrėti 3c.) ant specialių slopinančiųjų juostų ir medinių atramų (arba, reikalui esant, ant specialių klojimo plokščių). Klojant **Deco Floor**[®] grindis įstrižai, rekomenduojami klojimo plokštės sudėti tiesiai.

3b. Senų grindų keitimas

Norint išvengti problemų dėl skirtingo grindų aukščio (neatsidarančios durys, staktų perkėlimas, senos patalpos proporcijos), rekomenduojama senąsias grindų lentas pašalinti. Naujosios **Deco Floor**[®] grindys klojamos kaip aprašyta skyriuje 4e. Jeigu klojate **Deco Floor**[®] grindis ant senų grindų, grindų aukštis padidėja priklausomai nuo **Deco Floor**[®] grindų ir slopinančiųjų juostų storio. Atkreipkite dėmesį į tai, kad **Deco Floor**[®] grindys būtų klojamos skersai senosioms grindims.

3c. Naujos statybos namai su šilumą sulaikančiomis grindimis

Prieš klojami **Deco Floor**[®] grindis naujos statybos namuose, pasiteiraukite pas Savo architektą/grindų klojimo specialistą ar cementinis mišinys pasiekė reikalingą sausumo laipsnį (žiūrėti skyrių 2.1 Pagrindas) grindų klojimui. Prieš klojant **Deco Floor**[®] grindis, patalpos dažymo darbai turi būti baigti ir namo konstrukcijos pilnai išdžiuvusios bei apšildytos.

Prie pagrindo prisukama medinių atramų konstrukcija (maždaug 4.5 x 7 cm). Po medinėmis atramomis suklojamos 10 mm storumo slopinančiosios juostos per visą konstrukcijos ilgį ir ties kampais sukliamos iki viršutinio atramų krašto, tam, kad išvengti žingsnių keliamo triukšmo. Atstumas tarp atramų neturėtų viršyti 50 cm, tikslesnis atstumas priklauso nuo klojamų **Deco Floor**[®] grindų medžio rūšies ir stiprumo. Jai atramoms naudojami tašai yra trumpi ir sudarant atramos liniją naudojami du ar daugiau tašų, tai sujungimo vietose turi būti dedami šalia vienas kito su 20 – 30 cm persidengimu. **Deco Floor**[®] grindys pritvirtinamos prie atraminės konstrukcijos, o tuščios ertmės užpildomos slopinančiomis medžiagomis. Dėl slopinančių medžiagų pasiteiraukite pas pardavėją. Atkreipkite dėmesį, kad grindų aukštis padidėja priklausomai nuo slopinančių juostų, atraminės konstrukcijos ir **Deco Floor**[®] grindų storio, o tai sudaro maždaug 7-8 cm.

3d. Grindų klojimo principai

Medis reikalauja vietos plėtimuisi ar susitraukimui. Tam, kad medis galėtų priklausomai nuo metų laikų drėgmės pokyčių plėstis ir trauktis, būtina prie sienų palikti 1,5 cm plėtimuisi skirtus tarpus.

Prieš klojant **Deco Floor**[®] grindis, būtina užtikrinti, kad drėgmė nepasieks grindų. Todėl norint apsaugoti nuo aukštyrų kylančios drėgmės, būtina naudoti specialias drėgmę stabdančias priemones (žiūrėti skyrių 2.3).

4. Bendri grindų klojimo principai

Medis tai 100% gamtos produktas. Klodami **Deco Floor**[®] grindis naudokite pakaitomis lentas iš skirtingų pakuočių, atkreipdami dėmesį, kad priklausomai nuo medžio rūšių tipingų požymių gautusi vientisas grindų vaizdas klojamame plote.

Kadangi ne visada pavyksta **Deco Floor**[®] grindis sukloti nepjaunant kraštinės eilės į plotį, prieš pradėdami klojimo darbus, tiksliai išmatuokite patalpos plotį ir apskaičiuokite kiek **Deco Floor**[®] grindų lentų eilių Jums reikia. Jei paskaičiavus gaunate, kad paskutinę lentą reikia perpjauti ir atpjautos lentos plotis lieka ne daugiau kaip 5 cm, atitinkamai pasiaurinkite pirmos klojamos eilės lentos plotį tiek, kad abi kraštinės lentos būtų maždaug vienodo pločio. Tai tik rekomendacija geresniam bendram vaizdai sudaryti.

Jeigu **Deco Floor**[®] grindys klojamos didelėse patalpose, būtina palikti 15 mm plėtimosi tarpą, kai lentų ilgis tiesiai sudaro nemažiau 10 m, o skersai – nemažiau 7 m. Prie pirmosios jau pritvirtintos **Deco Floor**[®] grindų eilės junkite antrąją eilę. Stipriau sujunkti padės plaktuko smūgiai į specialią lentelę.

Niekada nesmūgiuokite plaktuku tiesiogiai į **Deco Floor**[®] grindis ir atkreipkite dėmesį, kad smūgiams skirta lentelė visada būtų ta pačia puse prispaudžiama prie grindų lentų.

4a. Įrankiai ir priedai

Plaktukas (500 g), pjūklas, grąžtas, žymėjimo pieštukas, liniuotė, paprastas pieštukas, nemažiau 50 cm ilgio smūgiams skirta lentelė (PVC pasižymi silpnėsiu spyruokliavimu nei medis), lyginamoji virvelė, pleištai, taip pat, jeigu reikia, atskiriamosios plokštelės, kampainis įstrižiniams pjūviams.

4b. Patarimas

Pradėkite viename iš kampų iš kairės į dešinę. Rekomenduojama **Deco Floor**[®] grindis kloti pagrindinio šviesos šaltinio kryptimi ir/arba paraleliai siaurajai patalpos daliai. Įsitikinkite ar atraminės konstrukcijos sausumo laipsnis atitinka **Deco Floor**[®] grindų sausumo laipsnį. Siaurų, ilgų patalpų su nelygiu pagrindu atveju, norint išvengti nelygumų keliamų problemų, lentas galima kloti išilgine kryptimi. Paprašykite pardavėjo/parketo klojimo specialisto patarimo. Patikrinkite ar užtenka vietos po jau įstatytais durimis.

Dėmesio! Deco Floor® grindlenčių negalima visiškai suklijuoti viena su kita. Esant mažai oro drėgmei ir norint sumažinti galimą nelygumų susidarymą Deco Floor® grindų galuose, galimas grindų galų suklijavimas (Pasiūlymas).

Kadangi medis turi savybę reaguoti (plėstis/trauktis) priklausomai nuo oro drėgmės bei temperatūros, visapusiškas suklijavimas gali įtakoti įtrūkimų susidarymą - grindys tempiamos ir silpniausiose vietose įtrūksta.

4c. Deco Floor® grindų suklijavimas

Pasiteiraukite pardavėjo apie specialius klojimo nurodymus, klijuojant Deco Floor® grindis. Klijavimo darbus turėtų atlikti tik specialistas.

4d. Deco Floor® grindų klojimas plaukiojančiu būdu

Pasiteiraukite pardavėjo apie specialius klojimo nurodymus ir ar šis klojimo būdas tinka atitinkamoms medžio rūšims.

4e. Masyvių grindlenčių klojimas ant atraminės konstrukcijos

Pagrindas, atramos konstravimas kaip aprašyta aukščiau.

Suklokite pirmąją Deco Floor® grindų eilę atkreipus įplovą link sienos ir pleištu pagalba užfiksuokite maždaug 1.5 cm atstumu nuo sienos. Kadangi medis turi savybę priklausomai nuo klimato plėstis arba trauktis, palikite maždaug 1.5 cm pločio plėtimosi tarpą ties kitomis dalimis (Durų apdaila, sienos išsikišimai, šildymo sistemos vamzdžiai bei kiti elementai ir t.t.). Plečiantis grindims dėl per mažo plėtimosi tarpo galimas grindų iškėlimas. Pirmos lentų eilės kraštą esantį prie sienos, prisukite arba prikalkite tiesiogiai iš viršaus kas 50 cm, taip, kad vėliau vinis arba varžtus prie sienos, paslėptų lentjuostė. Patalpos kryptimi Deco Floor® grindys prikalamos arba prisukamos 45° kampu, vinį ar varžtą sukant į kampą virš grindlentės įlaidos.

Prikalkite arba prisukite visas sekančias Deco Floor® grindų lentas taip pat 45° kampu virš grindlentės įlaidos kas 50 cm. Jei grindys klojamos iš įvairių ilgių lentų, sekanti eilė paprastai pradedama ankstesnės eilės nupjautąja dalimi.

Klojant Deco Floor® lentas, reikia stengtis, kad letų galų sujungimai būtų atliekami ant atraminės konstrukcijos. Jei lentų ilgiai skirtingi ir neįmanoma atlikti sujungimo ant atramos, reikia stengtis, kad ne ant atramos sujungta lenta būtų tarp lentų, kurios turi pilną atramą iš abiejų galų. Svarbu, kad reguliariai būtų kontroliuojama grindų klojimo eiga.

Paskutiniai Deco Floor® grindų eilė pritaikoma taip, kad tarp lentos ir sienos liktų maždaug 1.5 cm pločio tarpas. Ši lenta taip pat prikalama/prisukama iš viršaus.

Sukloję Deco Floor® grindis, nepamirškite išimti fiksacinius pleištus!

Įvairių ertmių uždengimas

Parduotuvėje galite įsigyti beveik prie visų masyvių medinių grindų priderintų grindinių juostų, taip pat ir tokių, po kuriomis galite paslėpti elektros kabelius, antenos laidus ir t.t.

Jūs sukuriate harmoningą užpildą tarp Deco Floor® grindų ir sienos.

Patarimas

Pjaustydami Deco Floor® grindlentes atkreipkite dėmesį į pjūklų atliktus pjūvius: pjaunant rankiniu pjūklų arba rankiniu/staliniu diskiniu pjūklų, medienos plaušai atplyšta į apačią; todėl pjaudami laikykite grindlentes visada gražiąja puse į viršų. Pjaunant elektriniais pjūklais, plaušai atplyšta į viršų; todėl pjaudami tokiu būdu, grindlentes laikykite gražiąja puse į apačią. Kai grindlentės pagamintos iš kietos medienos, rekomenduojamas skylių varžtams išgręžimas (pvz.: 4 mm grąžtas, 3.5x35-50 mm Torx galvutė).

5. Paviršių užbaigimas, Patarimas , Priežiūra

Neužbaigtos **Deco Floor**[®] grindys galiausiai užbaigiamos paviršių saugančiomis priemonėmis (Lakas ir kieto vaško aliejai). Atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodymus. Nenaudokite priemonių, kurios galėtų suklijuoti tarpusavyje **Deco Floor**[®] grindis. **Deco Floor**[®] grindys, kaip ir kitos medinės grindys, reaguoja į nuo metų laikų priklausomus drėgmės svyravimus, todėl gali atsirasti 1-2 mm pločio plyšiai. Jeigu lentos tarpusavyje bus suklijuotos, šis natūralus procesas bus blokuojamas, todėl galimas **Deco Floor**[®] grindų lentų sutrūkimas.

Patarimas

Naudokite jau užbaigtu paviršiumi **Deco Floor**[®] grindis.

Taip Jūs sutaupysite laiko, išvengsite nemalonaus kvapo ir galėsi nedelsiant naudoti **Deco Floor**[®] grindis.

Priežiūros nurodymai

Judinamų baldų, stalų, kėdžių ir t.t. kojos padengiamos specialiomis priemonėmis tam, kad apsaugoti grindų dangą (aliejus/lakas) bei pačias **Deco Floor**[®] grindis nuo grubaus, greito susidėvėjimo ir pažeidimų. Prieš ir už durų patieskite kilimėlius, nes nešvarumai pagreitina grindų susidėvėjimą. **Deco Floor**[®] grindys valomos šluota arba siurbliu ir tik, esant reikalui, plaunamos drėgnu skuduru (niekada neplaunama šlapiu skuduru!). Atkreipkite dėmesį, kad ant **Deco Floor**[®] grindų paviršiaus nesikauptų drėgmė!

Priklausomai nuo apkrovimo ir norint išlaikyti gražų grindų paviršių, aliejuotos **Deco Floor**[®] grindys gali būti papildomai prižiūrimos medinių grindų vašku (Kreipkitės pas pardavėją). Ypač pradžioje labai svarbu pradėti tinkamai rūpintis grindimis; **Deco Floor**[®] grindys darys vis tvirtesnės, nes priežiūros metu medžio poros užsipildys ir grindų paviršiuje susidarys apsauginis sluoksnis, kuris padarys **Deco Floor**[®] grindis atsparesnes nešvarumams.

Jeigu ateityje bus atliekama renovacija, grindų nereikės visiškai pašalinti, o užteks tiesiog nušlifuoti ir paruošti naudojimui.

Mūsų pateikiama klojimo instrukcija remiasi sekančiu šaltiniu:
DIN, EN. 2006-01 leidimas

a product of



www.dlh-hardwood.com

www.deco-floor.com